

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ПОЛИЭФИРНУЮ НИТЬ PY 150D**

**TECHNICAL DATA SHEET
POLYESTER YARN PY 150D**

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ

ORIGIN: CHINA

Показатель / Parameter	Значения / Standard Value
Density, dtex Плотность, dtex	167.8
Variation coefficient of density, % Коэффициент вариации плотности, %	0.37
Tenacity, CN/dtex Прочность, CN/dtex	3.99
Variation coefficient of tenacity, % Коэффициент вариации прочности, %	2.48
Elongation, % Растяжение, %	20.5
Variation coefficient of elongation, % Коэффициент вариации растяжения, %	5.93
CRIMP contraction, % CRIMP сокращение, %	14.3
Variation coefficient of CRIMP contraction, % Коэффициент вариации CRIMP сокращения, %	5.11
CRIMP stability, % CRIMP стабильность, %	79.3
Shrinkage in boiling water, % Сжатие в кипящей воде, %	3.5
Oil content, % Масличность, %	1.31
Intermingled points, number Смешиваемые пункты, кол-во	92

Упаковка / Packing: Картонные ящики, 36 кг нетто / cardboard containers, net weight 36 kg.

Применение: Применяется в производстве различных тканей, искусственного меха, канатов, для армирования шин.

Uses: For use in textile, fake-fur, rope and tire armoring industry.

India
707 Jaina Tower 1
District Centre Janak Puri
New Delhi 110058
Phone / fax: +91 11 455 78143
+91 11 455 78142

China
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO
39 East 3rd-Ring Road,
Chaoyang District, Beijing, China
Phone / fax: +86 134 88732273
+852 301 01218

Российский офис
АО «ХимПартнеры»
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7
Телефон: +7 495 710 8642
Факс: +7 495 745 7829